Informazioni Prodotto

Compositi



EXTER UP 201

CARATTERISTICHE

- Tixotropica
- Preaccelerata
- · Bassa viscosità
- Buona bagnabilità delle fibre

COMPOSIZIONE

- Resina poliestere insatura
- Catalisi con MEKP 1-2% pbw



Resina poliestere insatura, ortoftalica a media in saturazione con componente monometrica stirenica. Tixotropica, bassa viscosità, accelerata.

APPLICAZIONI

• Resina "General Purpose" da laminazione, articoli tecnici, nautica.

PROPRIETA' TIPICHE

Autori di specifiche: questi valori non sono destinati alla preparazione delle specifiche. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale prima di scrivere le specifiche su questo prodotto.

| Proprietà | Unità | Valore |
|---|------------------|---------------------|
| Aspetto | Visivo | Liquido torbido blu |
| Acidità | mg KOH/g | <30 |
| Contenuto di stirene | % | 40 |
| Tempo di gelo a 25°C (1,5% MEKP al 50%) | minuti | 17 |
| Indice tixotropico | | >3,0 |
| Stabilità a 65°C | giorni | 6 |
| Caratteristiche della resina pura | | |
| Durezza | Barcol | 55 |
| Sforzo in trazione | MPa | 70 |
| Modulo trazione | MPa | 3800 |
| Allungamento | % | 3,0 |
| Sforzo in flessione | MPa | 100 |
| Modulo flessione | MPa | 4200 |
| HDT | °C | 70 |
| Caratteristiche della resina rinforzata (veti | ro/resina = 30/7 | 0 in peso) |
| Sforzo in trazione | MPa | 110 |
| Modulo trazione | MPa | 9700 |
| Sforzo in flessione | MPa | 210 |
| Modulo flessione | MPa | 8900 |

IMPOSTAZIONI

Mescolare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo dal contenitore.

MISCELAZIONE

Catalizzare con MEKP (al 50%) in quantità 1,0-2,0%.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 3 mesi, se immagazzinato a 20°C, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Evitare il

contatto con sali ferrosi o di rame, perossidi organici e inorganici.

IMBALLAGGIO

Utilizzare imballaggi in acciaio inossidabile o fusti laccati. Evitare contenitori in ferro zincato. Per altri imballaggi si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti

per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it