Informazioni Prodotto

Colata

EXTER UP 207

CARATTERISTICHE

- Media reattività
- Preaccelerata
- Bassa viscosità

Resina poliestere insatura, ortoftalica, con componente monometrica stirenica, accelerata, media reattività e bassa viscosità.

APPLICAZIONI

- Resina da colata.

COMPOSIZIONE

- Resina poliestere insatura
- Catalisi 1-2% MEKP (al 50%)

PROPRIETA' TIPICHE

Autori di specifiche: questi valori non sono destinati alla preparazione delle specifiche. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale prima di scrivere le specifiche su questo prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Aspetto	Visivo	Liquido blu
Acidità	mg KOH/g	<35
Contenuto di stirene	%	37 - 39
Tempo di gelo a 25°C (versione invernale)	minuti	8 – 9
Tempo di gelo a 25°C (versione estiva)	minuti	15 - 16
Viscosità	mPa.s	300 - 400
Stabilità a 65°C	giorni	6

IMPOSTAZIONI

Mescolare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo dal contenitore.

MISCELAZIONE

Catalizzare con MEKP (al 50%) 1-2%.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti

DURATA - STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 3 mesi, se immagazzinato a 20°C, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Evitare il contatto con sali ferrosi o di rame, perossidi organici e inorganici.

IMBALLAGGIO

Utilizzare imballaggi in acciaio inossidabile o fusti laccati. Evitare contenitori in ferro zincato. Per altri imballaggi si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La

RELEASE 04 data 10-2022 CHEMIX srl. Tutti i diritti riservati.

garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it

RELEASE 04 data 10-2022 CHEMIX srl. Tutti i diritti riservati.