

Resina EP 4626

CARATTERISTICHE

- Durezza 90-95 Shore D
- Alta definizione
- Bassi ritiri

COMPOSIZIONE

- Parte A: resina epossidica EP 4626
- Parte B: indurente H 4626



EP 4626 è una resina da colata bicomponente, contenente alluminio, formulata per applicazioni ad alta temperatura. Il prodotto è caratterizzato da un rapido indurimento con bassissimo ritiro, alta definizione, facilmente lucidabile ed elevata conducibilità termica.

APPLICAZIONI

- Progettato per creare stampi per poliuretani, stampi di termoformatura.

PROPRIETA' TIPICHE

Autori di specifiche: questi valori non sono destinati alla preparazione delle specifiche. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale prima di scrivere le specifiche su questo prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Colore (Resina A/Indurente B)	visiva	Grigio / Incolore
Densità a 23°C (Resina A/Indurente B)	g/cm ³	1.75 – 1.80 / 0.91 – 0.96
Viscosità a 23°C (Resina A/Indurente B)	mPa.s	35000-45000 / 45 – 65
Colore (Miscela)	visiva	Grigio
Densità a 23°C (Miscela)	g/cm ³	1.62 – 1.72
Rapporto di miscelazione	Pbw	100 : 6
Pot life a 23°C (150g)	Ore	3 - 4
Sformatura	Ore	12 – 24
Durezza	Shore D	90 – 95
Resistenza a trazione	MPa	12.0 – 17.0
Deformazione a rottura	%	2.5 – 3.5
Modulo di flessione	MPa	6300 – 6700
Resistenza a flessione	MPa	44.0 – 49.0
Transizione vetrosa (DSC)	°C	80
Ritiro lineare	%	0.07

IMPOSTAZIONI

EP4626 contiene cariche, che tendono a depositarsi nel tempo. Si consiglia di prestare la massima attenzione nel riomogeneizzare il prodotto nel contenitore prima dell'uso. Pesare i due componenti e mescolare accuratamente fino a quando la miscelazione è completa. Le resine epossidiche possono cristallizzare a bassa temperatura. Per riportarle allo stato originale riscaldare a 40°C-50°C evitando surriscaldamenti locali, quindi raffreddare a temperatura ambiente.

MISCELAZIONE

I due componenti devono essere accuratamente miscelati utilizzando un rapporto di 100:6 in peso, fino ad ottenere un composto omogeneo.

POTLIFE E GELTIME

Quando i due componenti vengono accuratamente miscelati nel giusto rapporto di miscelazione, inizia la reazione. Il Potlife o tempo di utilizzo della miscela è normalmente il tempo necessario per un aumento pari al doppio della viscosità iniziale. Sia Pot-life che Gel-time dipendono dalla massa e dalla temperatura: maggiore è

massa più veloce sarà la reazione.
Maggiore è la temperatura più veloce è la reazione.

INDURIMENTO

Il sistema polimerizza a temperatura ambiente ma si raccomanda il seguente ciclo:

24 ore a RT + 4 ore a 80°C

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

IMBALLAGGIO

La resina è fornita in contenitori da 5kg, l'indurente in contenitori da 300g.

DURATA - STOCCAGGIO

Resina e indurente devono essere conservati nei contenitori originali non aperti ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C. Assicurarsi di chiudere i contenitori dopo l'uso. La resina e l'indurente, se conservati in determinate condizioni, hanno una durata di conservazione di 12 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it