

# F-13 Quarzo ventilato

---

**Descrizione**      **Filler ad elevata durezza**

*Il quarzo, chimicamente definito  $\text{SiO}_2$ , è la carica bianca naturale avente il maggior grado di durezza, abrasività ed il più alto punto di fusione.*

---

## Composizione

prodotto	um	valore
$\text{SiO}_2$	%	96.30
$\text{Al}_2(\text{OH})_3$	%	2.40
$\text{K}_2\text{O}$	%	0.90
$\text{CaO}$	%	0.06
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	%	0.12

---

## Proprietà fisiche

Proprietà	um	valore
Aspetto	visivo	Polvere grigia
Durezza	Mohs	7
Umidità	%	0.3
Densità apparente	$\text{g/cm}^3$	1.20
Granulometria media	$\mu\text{m}$	100
pH		7 - 8

---

**Stoccaggio**      Conservare nelle confezioni originali ben chiuse.

---

**Imballi**      sacchi 25 kg.

---

**Informazioni  
aggiuntive**

Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. I nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si applica anche quando sono coinvolti i diritti del proprietario o di terzi. Questo non solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come anche dal loro utilizzo. Prima dell'utilizzo consigliamo di prender visione delle schede di sicurezza.

**Chemix Srl**

Via Berlinguer 8  
Golasecca  
Varese  
21010, Italy

Registrata in Italia VA 278679

C.F. - Partita IVA 13479390158

Phone: +39 (0) 331 959373

Fax: +39 (0) 331 958410

E-mail: [info@chemix.it](mailto:info@chemix.it)

Website: [www.chemix.it](http://www.chemix.it)