

F-17 Ferro polvere

Descrizione **Polvere di ferro**

Polvere di ferro inferiore a 100 μ . Trova impiego in abbinamento a resine epossidiche e poliuretatiche in sistemi da colata, strati di collegamento, adesivi, stampi, decorazioni artistiche.

Proprietà

Proprietà		um	F17
Aspetto		visivo	Polvere grigia
Granulometria > 212 μ m	ASTM B 214	%	5
Granulometria > 106 μ m	ASTM B 214	%	10 max
Granulometria > 45 μ m	ASTM B 214	%	50 - 75
Densità apparente	ASTM B 212	g/cm ³	3.40 \pm 0.2
Scorrevolezza	ASTM B 213	s/50 g	20 \pm 4

Stoccaggio

Conservare nelle confezioni originali ben chiuse in ambiente asciutto.

Imballi

sacchi 25 kg.

**Informazioni
aggiuntive**

Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. I nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si applica anche quando sono coinvolti i diritti del proprietario o di terzi. Questo non solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come anche dal loro utilizzo. Prima dell'utilizzo consigliamo di prender visione delle schede di sicurezza.

Chemix Srl

Via Berlinguer 8
Golasecca
Varese
21010, Italy

Registrata in Italy VA 278679
C.F. - Partita IVA 13479390158
Phone: +39 (0) 331 959373
Fax: +39 (0) 331 958410
E-mail: info@chemix.it
Website: www.chemix.it