

F-18

Descrizione Talco

Magnesio idrosilicato di struttura lamellare micronizzato con precedente processo di sterilizzazione. Grazie alla sua finezza e bianchezza è particolarmente consigliato per l'uso in pitture e rivestimenti.

Composizione

	UM	Valore
SiO₂	%	57.60
Fe₂O₃	%	0.70
MgO	%	34.03
CaO	%	0.62
Al₂(OH)₃	%	1.38
Na₂O	%	0.11

Proprietà fisiche

	UM	Valore
Aspetto	visivo	Polvere bianca
Umidità	%	0.05
Solubilità in H₂O	%	1.40
Densità	g/cm ³	2.78
pH		9.2
Durezza	Mohs	1
Indice di rifrazione		1.57
Granulometria	μ	20
Diametro medio	μ	5
Residuo a 45μm	%	0.1
Area specifica	m ² /g	6.4

Stoccaggio Conservare nelle confezioni originali ben chiuse in luogo asciutto.

Imballi sacchi 20 kg.

**Informazioni
aggiuntive**

Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. I nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si applica anche quando sono coinvolti i diritti del proprietario o di terzi. Questo non solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come anche dal loro utilizzo. Prima dell'utilizzo consigliamo di prender visione delle schede di sicurezza.

Chemix Srl

Via Berlinguer 8
Golasecca
Varese
21010, Italy

Registrata in Italia VA 278679
C.F. - Partita IVA 13479390158
Phone: +39 (0) 331 959373
Fax: +39 (0) 331 958410
E-mail: info@chemix.it
Website: www.chemix.it