

Advance 8002

CARATTERISTICHE

- Sigillante turapori
- Favorisce il distacco
- Protegge modello o stampo

COMPOSIZIONE

- Polimeri silossani e resine reattive in miscela di idrocarburi alifatici.



Sigillante turapori liquido a base di resine reattive e polimeri silossani in solvente. Il prodotto polimerizza a contatto con l'aria creando una pellicola duratura che elimina la porosità di modelli e stampi, ne aumenta la protezione e facilita il distacco.

APPLICAZIONI

- Trattamento di modelli in resina, stampi in metallo e composito.

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Colore (Parte A/Parte B)	Visivo	Paglierino
Densità a 23°C (Parte A/Parte B)	g/cm ³	0.774
Sostanze attive	% pbw	>2
Solventi		Idrocarburi alifatici
Flash point	°C	<23
Shelf life	mesi	12

PREPARAZIONE STAMPO

Per una pulizia ottimale ed una rimozione efficace di tracce di grassi, siliconi e oli, utilizzare il pulitore specifico Cleaner 8004. Rimossi i residui, sciacquare con acqua calda e ripetere il trattamento con il pulitore. Accertarsi che lo stampo sia pulito e asciutto, privo di umidità.

USO

Applicare il sealer Advance 8002 con un panno pulito in tessuto senza peli, in strato leggero e omogeneo. Lavorare in un'area limitata 1-2 m² in modo che possa esser lavorata prima che il sealer possa asciugare. Appena il solvente inizia ad evaporare, dopo circa 0,5-1 minuti, passare l'area trattata con un panno asciutto e pulito, con movimento circolare e delicato, senza asciugare né lucidare. Attendere 0,5-2 minuti, poi lucidare l'area trattata con un panno pulito e

asciutto. In presenza di aloni attendere qualche secondo e ripetere l'operazione di lucidatura. Se le striature permangono, inumidire leggermente un panno, ripassare l'area interessata, asciugare con un panno asciutto e lucidare. Applicare 2 strati di sealer intervallati da 15-20 minuti. Attendere almeno 30 minuti dall'ultimo trattamento prima di applicare il distaccante. Non applicare su stampi caldi oltre 170°C. Per la rimozione di questo prodotto si consiglia il Cleaner 8004.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui e rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da

adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Il prodotto è estremamente sensibile all'umidità. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso e limitare i tempi di apertura e chiusura del contenitore durante il prelievo. Non versare materiale prelevato nella confezione originale. Conservare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Il prodotto, se conservato nelle confezioni originali sigillate e nelle specificate condizioni di stoccaggio, ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

IMBALLAGGIO

Il prodotto viene fornito in latte da 2,8kg. Per altri imballaggi si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede

sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it