

R-10

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Minimo transfer su particolari stampati

COMPOSIZIONE

- Distaccante ceroso



R-10 è un distaccante a base di cere sintetiche in solvente alifatico. La sua speciale formulazione consente di ottenere un film distaccante inerte e asciutto. Esente da siliconi può essere successivamente verniciato, previa rimozione con solventi o abrasione.

APPLICAZIONI

- Resine epossidiche e poliesteri

PROPRIETA' TIPICHE

Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla necessità di testare l'idoneità dei prodotti, prima dell'uso o dell'immissione nel proprio ciclo produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del prodotto.

Proprietà	Unità	Valore
Aspetto		Liquido
Colore		Biancastro
Densità	g/ml	0.720
Temperatura max servizio	°C	110

APPLICAZIONE

Pulire lo stampo con cura, quindi applicare a spruzzo o con pennello il distaccante sulle superfici che compongono lo stampo. Attendere la completa evaporazione del solvente prima di ripetere una seconda mano. Assicurarsi che il distaccante sia correttamente applicato su tutta la superficie dello stampo. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di sistemi Airmix/Airless. Nebulizzare ad una distanza di circa 30 cm dalla superficie possibilmente in modo omogeneo e senza accumuli e colature. Per il conseguimento di risultati apprezzabili in termini di resa e di omogeneità dell'aspetto estetico dei particolari finiti, si consiglia di osservare le seguenti condizioni:

Miscelare il prodotto lentamente prima e durante l'uso. Installare, se possibile, a monte dell'impianto di distribuzione/adduzione del distaccante un filtro a maglie d'acciaio o equivalente, avente luce leggermente inferiore al diametro dell'ugello di spruzzatura delle pistole. In generale e comunque dove esistano impianti di distribuzione centralizzati dei distaccanti, assicurarsi che i prelievi per il rifornimento /utilizzo diretto avvengano sempre e dopo un riciclo completo e/o un rimescolamento del prodotto da nebulizzare.

TRATTAMENTI SUCCESSIVI

Il prodotto non contiene siliconi in forma primaria; rimuovere i residui dai particolari stampati utilizzando

solventi adatti (MEK, acetone), tuttavia se l'articolo lo consente si consiglia di abraderne la superficie prima dell'applicazione di fondi o collanti. Valutare comunque preventivamente il ciclo di trattamento più idoneo.

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE

Le informazioni per una corretta e sicura manipolazione dei prodotti sono contenute nella scheda di sicurezza. Consultare le schede di sicurezza prima dell'uso per una completa informazione sui rischi per la salute e l'ambiente e per i dispositivi di protezione idonei da adottare. Condividere le schede di sicurezza con tutto il personale coinvolto nell'utilizzo dei prodotti.

DURATA - STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali ben chiuse ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Assicurarsi di chiudere bene i contenitori dopo l'uso. Attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti. Conservato nelle specificate condizioni, questo prodotto ha una durata di conservazione di 12 mesi.

IMBALLAGGIO

Questo prodotto è disponibile in confezioni da 3,6kg e 18kg.

LIMITAZIONI

Questo prodotto non è né testato né rappresentato come adatto per il contatto con gli alimenti, il contatto con la pelle o usi medici.

GARANZIA LIMITATA

Le informazioni contenute nel presente documento sono offerte in buona fede sulla base della ricerca Chemix e si ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, queste informazioni non devono essere utilizzate come sostituto dei test che i clienti devono prima eseguire per garantire che i prodotti Chemix siano pienamente soddisfacenti per le loro applicazioni specifiche. La garanzia è applicabile esclusivamente ai valori riportati nelle Specifiche di Vendita del prodotto. L'unico ed esclusivo risarcimento per prodotti con valori che risultino fuori Specifica è limitato alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto.

Chemix declina qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita riferita all'idoneità dei Prodotti in applicazioni specifiche dell'utilizzatore.

Chemix declina qualsiasi responsabilità per danni incidentali o per danni consequenziali derivanti dall'uso del Prodotto.

www.chemix.it

Chemix Srl Via Berlinguer 8, 21010 Golasecca (Italy). Phone +39(0)331959373 info@chemix.it